

Descripción

Assapox Estetic es un ligante epoxídico de alta transparencia, especialmente formulado para aplicar en capa de espesor de 1-1,5mm sobre un sistema autonivelante y hormigones, quedando una capa prácticamente transparente que permite ver el aspecto del soporte, ya sea de resina epoxi, hormigón o imágenes sobre el que se ha aplicado.

Usos

- Centros comerciales, tiendas de ropa...
- Efecto hormigón mojado.
- Capa final de protección de revestimientos epoxi autonivelantes.

Propiedades

- Baja viscosidad.
- Exento de disolventes.
- Alto poder de adherencia.
- Excelente nivelación.

Conservación y almacenamiento

Assapox Estetic debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, en su envase original, bien cerrado y no deteriorado, a temperatura entre +10°C y +30°C. Conservar un máximo de 6 meses desde su fecha de fabricación.

Presentación

Componente A: 16,50kg. Componente B: 8,50kg.

Mezcla A+B: Lotes predosificados de 25kg.

Herramientas y su limpieza

Llana dentada, llana de apoyo, rodillo de púas y zapatos de púas. Las herramientas se deben limpiar con xileno inmediatamente después de su uso. El material endurecido solo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Datos de la aplicación

La resistencia a la compresión de un soporte de hormigón debe ser de, al menos, 25N/mm² y la resistencia a la tracción no inferior a 1,5N/mm². Antes de aplicar el producto, comprobar la humedad del soporte (no debe exceder el 4%), la humedad relativa del aire y el punto de rocío. Debe hacerse un tratamiento superficial mediante granallado, fresado o desbastado.

Manipulación: Previamente remover el contenido del componente A. A continuación, añadir el componente B y batir durante 2 ó 3 minutos con un agitador de baja velocidad procurando no introducir mucho aire. Aplicar con llana dentada dando el consumo adecuado por m². Pasados unos 10-15 minutos de la aplicación, se debe pasar un rodillo de púas para eliminar todas las burbujas procedentes de la desaireación del pavimento.

Habitualmente se utiliza **Assapox Estetic** como capa final de un pavimento epoxi autonivelante. Las capas previas deben estar suficientemente curadas pero no deben superarse las 24 horas para no comprometer la adherencia del sistema. Cuando se requiere su aplicación directamente sobre hormigón, debe aplicarse previamente una capa de **Assapox Primer** con un consumo de 0,3kg/m² y espolvorear árido de cuarzo muy fino para asegurar la adherencia entre capas. Finalmente, como protección y asegurando que la capa anterior de **Assapox Estetic** esté totalmente seca, se aplica una capa de **Assapur Cover** de 0,08kg/m².

Consumos*:

El consumo orientativo es de 1,6-1,8 kg/m².

Ejemplo sistema de aplicación.

- **Assapox Base:** 0,30 kg/m²
- **Assapox Estetic:** 1,8 kg/m²
- **Assapur Cover:** 0,08 kg/m²

Notas de aplicación/Límites

Una vez aplicado, el **Assapox Estetic** debe protegerse contra la humedad, la condensación y el agua durante, al menos, las primeras 8 horas.

Tener especial precaución de no aplicar con humedades superiores al 80%. Por encima de estos límites puede haber problemas de secado.

La incorrecta valoración y tratamiento de juntas de dilatación y fisuras puede reducir la vida útil del pavimento y puede producir la reflexión de fisuras en capas superiores del pavimento, por lo que habrá que estudiarlas previamente. Si es necesario un calentamiento del recinto, no usar calefacción que requiera gasóleo o gasolinas, ya que pueden afectar negativamente al acabado final del pavimento. Como calefacción utilizar únicamente sopladores de aire eléctricos.

Assapox Estetic

Propiedades

Aspecto	Resina (comp. A) Líquido no pigmentado Endurecedor (comp. B) Líquido transparente
Densidad (resina mezclada)(23°C)(kg/l)	1,07
Contenido en sólidos (% en peso y volumen)	100
Color	Posibilidad Carta RAL
Tiempo de trabajo (vida de la mezcla)	60 min. a +10°C 35 min. a +25°C 25 min. a +30°C
Tiempos de repintado	24h (mín.)- 3 días (máx.) a +10°C (Cubrición con Assapox Cover) 12h (mín.)- 2 días (máx.) a +25°C

Tiempos aproximados que pueden verse afectados por cambios en las condiciones ambientales, principalmente temperatura y humedad relativa.

* Los consumos son teóricos y dependen de la rugosidad del soporte por lo que se deben ajustarse para cada obra en particular mediante ensayos "in situ".

Se recomienda no mezclar botes correspondientes a varios números de lote ya que, debido a las características del material, puede haber tonos ligeramente diferentes entre ellos.

MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto es el responsable de la correcta eliminación del residuo a través del gestor autorizado. Los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad. Este producto está sujeto a las condiciones de transporte por carretera ADR, por lo que los vehículos deben estar dotados para cumplir con dicha normativa. No almacenar en recintos por debajo de 10°C para evitar problemas de cristalización.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica, por lo que no es deducible de la información de este documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Por lo tanto, la única responsabilidad correspondiente a ASSA está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. Con esta ficha técnica se pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos en nuestros laboratorios y experiencias prácticas.

Esta información técnica reemplaza a todas las publicaciones anteriores. ASSA - ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. podrá modificar sin previo aviso los parámetros aquí descritos. Consulte siempre con nuestro personal técnico para la última información.