

ASSACOVER - F

MORTERO BITUMINOSO CON FIBRAS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS PUENTE

Descripción

Mezcla de consistencia pastosa compuesta de cargas minerales de granulometría controlada, una emulsión bituminosa aniónica estable y fibras sintéticas.

Producto no tóxico ni inflamable, de aspecto homogéneo y de fácil aplicación en frío.

Usos

Impermeabilización de tableros puente.

Protección de soleras de hormigón.

Protección de pavimentos asfálticos sometidos a tráfico ligero.

Propiedades

PROPIEDADES	UNIDAD	NORMA	RESULTADOS	
			Mín.	Máx
Viscosidad Brookfield (5 rpm, 25 °C)	mPa.s	NIE008		35000
Materia no volátil	% peso	UNE EN ISO 3251	80	
Contenido de emulsión	% peso		18	
Contenido de fibras sintéticas	% peso		0,5	
Tamaño del árido	mm	UNE EN 933-1		1,0
Densidad relativa		UNE 104-281/3-5	1,4	1,8
Permeabilidad	seg	NLT-327	No permeable	
Flexibilidad a 4 °C	mm	SSA 146	150	

Información del producto

DATOS TÉCNICOS Y PROPIEDADES MECÁNICAS / FÍSICAS

Rendimiento

El rendimiento está determinado por el tipo de aplicación y el estado del soporte. Se recomienda una capa como mínimo del orden de los 2 Kg/m².

Antes de utilizar la superficie el producto ha de estar completamente seco (24 horas aproximadamente, dependiendo de la humedad ambiental).

ASSACOVER - F

MORTERO BITUMINOSO CON FIBRAS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS PUENTE

Otras recomendaciones

ASSACOVER - F no debe exponerse a temperaturas inferiores a 5°C, ni aplicarse con lluvia. Al igual que todos los productos bituminosos, ASSACOVER - F no es apto para aplicaciones en las que vaya a estar en contacto con disolventes o carburantes.

Instrucciones de aplicación

- Limpiar previamente la superficie a tratar hasta quedar carente de polvo. Imprimir previamente con EMULSUR - N o PRIMER ASSA.
- Se aplica en frío, generalmente sobre superficies asfálticas o de hormigón, utilizando una rastra de goma o cualquier otro elemento mecánico adecuado para este producto que permita dejar toda la superficie cubierta.
- Es conveniente homogeneizar el producto antes de su aplicación. No se debe añadir agua al producto, sólo en el caso de almacenamientos muy prolongados puede añadirse una pequeña cantidad de agua si se detectase una mayor viscosidad en el mismo. Los utensilios con los que se aplique ASSACOVER - F pueden limpiarse con agua si éste está aún sin curar. En caso contrario, puede emplearse cualquier tipo de disolvente.

Presentación

Botes de 25 kg.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"