

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - (DoP)

Nº: 058-ASSA-CPR

- 1. Nombre y código de identificación del producto:** ASSAFLEX OC - 510050006
- 2. Tipo, lote o número de serie que permite la identificación del producto:** Producto de sellado aplicado en caliente tipo N2. Conforme a la norma UNE-EN 14188-1:2005 Ver etiqueta marcado CE.
- 3. Usos previstos del producto:** Carreteras, aeropuertos y otros pavimentos de hormigón y también productos de sellado aplicados en caliente corrientes en revestimientos bituminosos y entre revestimientos bituminosos y pavimentos de hormigón.
- 4. Nombre y dirección del fabricante:** ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.
Pacheca de Abajo, 1. 30740 San Pedro del Pinatar - Murcia - España
+34 968 180 402 info@assa.es www.assa.es
- 5. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** EVCP 4

6. Prestaciones declaradas:

CARÁCTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Punto de reblandecimiento, anillo y bola	≥ 120	°C	EN 1427
Densidad a 25°C	1,3	g/cm ³	EN 13880-1
Penetración con cono a 25°C, 5 s, 150 g	40	dmm	EN 13880-2
Penetración y recuperación (resiliencia) a 25°C, bola de 75 g, 5s	≤ 60	%	EN 13880-3
Estabilidad al calor a 70°C, 168 h			EN 13880-4
Penetración con cono	40	dmm	EN 13880-2
Penetración y recuperación (resiliencia)	≤ 60	%	EN 13880-3
Resistencia a la fluencia a 60°C, 5h, ángulo de 75°	≤ 3	mm	EN 13880-5
Resistencia a la inmersión en carburantes (solubilidad)	NPD	%	EN 13880-8
Compatibilidad con pavimentos bituminosos a 60°C, 72 h	Sin fallos ni exudados	-	EN 13880-9
Adherencia a -20°C, alargamiento 5 mm en 5 h			
Tracción máxima	0,75	N/mm ²	EN 13880-13
Fallo de adherencia.	Ninguno	mm ²	
Fallo de cohesión.	Ninguno	mm ²	
Cohesión a 0°C, 3 ciclos, 75% de alargamiento			
Tracción máxima	0,48 ± 0,10	N/mm ²	EN 13880-10
Adherencia. Área de las superficies de los bloques totalmente separadas del producto	< 50	mm ²	
Adherencia. Profundidad de la separación	< 3	mm	
Cohesión. Área total de la superficie de grietas	< 20	mm ²	
Cohesión. Profundidad de grietas	< 3	mm	

6. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

José María Pérez
Responsable laboratorio bituminosos.



San Pedro del Pinatar, a 09 de febrero de 2024