

ASSAFLEX B

Masilla de caucho

Descripción

ASSAFLEX B es una masilla utilizado para sellado y adherencia, no reticulable, formulado a partir de caucho sintético plastificado con betún.

Usos

- **ASSAFLEX B** se emplea como masilla de unión en sistemas de impermeabilización bituminosa, siendo compatible con productos de naturaleza bituminosa como láminas, placas o mezclas de oxiasfalto, etc.
- Adecuado para funciones de sellado y relleno de juntas.
- Su uso está limitado exclusivamente a aplicaciones en exteriores.

Ventajas

- Formulado a partir de asfalto refinado de alta calidad, enriquecido con fibras y aditivos basados en disolventes de origen alifático y aromático.
- Diseñado para ofrecer una alta consistencia, lo que permite la aplicación de una película con espesor significativo, adaptándose eficazmente a superficies irregulares con acabado mineral o fibroso.
- Presenta una buena capacidad de impregnación en tejidos, garantizando una adecuada formación de capa adhesiva.
- Destaca por su excelente comportamiento frente a temperaturas elevadas.
- Producto elástico, con gran durabilidad y resistencia frente al agua.
- Aplicación sencilla.
- Rápido tiempo de secado.

Normativa

Fabricado bajos Sistema control de Calidad de acuerdo a la ISO 9001 y sistema de control medioambiental ISO 14001.

Instrucciones de aplicación

- **ASSAFLEX B** debe aplicarse sobre soportes limpios, firmes y en buen estado.
- Admite su aplicación sobre superficies con ligera humedad.
- El tiempo de secado varía entre 4 y 24 horas, en función de las condiciones ambientales y del grosor del cordón aplicado.
- Los cartuchos de 310 ml son compatibles con pistolas estándar para cartuchos.

Precauciones

- ASSAFLEX B es un producto clasificado como inflamable.
- Debe almacenarse en un entorno fresco y seco.
- Es imprescindible seguir las indicaciones de seguridad especificadas en el envase del producto.

Salud, seguridad y medio ambiente:

- Para obtener información detallada, se recomienda consultar la hoja de datos de seguridad del producto.

ASSAFLEX B

Masilla de caucho

Trazabilidad:

- La trazabilidad del producto está garantizada mediante el código de producción impreso en el envase.

Presentación y almacenamiento

ASSAFLEX B	
Cartucho	310 ml
Cartuchos/caja	20
Cajas /palé	91
Rendimiento	Sobre soporte plano, promedio entre 400 g/m ² y 600 g/m ² , según el tipo y la irregularidad del soporte.
Almacenaje	Almacenar en un lugar fresco y seco.

Propiedades Técnicas del Producto

PROPIEDADES	Método de ensayo	Assaflex B	UNIDAD
Color	-	Negro	-
Compuesto	-	Caucho sintético plastificado con betún	-
Masa volumétrica a 20°C	ISO 2811-1	1,1 ± 0,5	g/cm ³
Resistencia a la temperatura	-	-20 a +80	°C
Punto de inflamación	ASTM D56	27	
Fluencia	EN ISO 7390	Nula a temperaturas de utilización	
Temperatura de aplicación	-	+5 a +35	
Penetración del cono a 25 °C	NF T60-119	175 ± 25	



Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"