

Declaración de Prestaciones (DoP) No: WPSES0104.a



URDIN LURRAN.

1. Nombre y código de identificación del producto

URDIN LURRAN

2. Usos previstos del producto:

Láminas flexibles de PVC para la estanqueidad de estructuras enterradas. Tipo T (EN 13967:2012)

3. Nombre y dirección del fabricante:

ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.

Pacheca de Abajo, 1
30740 San Pedro del Pinatar
Murcia - España

Telf.: +34-968-180402
Fax: +34-968-183951
e-mail: infoassa@assa.es
web: www.assa.es

4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No aplica

5. Sistema/s de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema de evaluación: EVCP2+

6. Norma armonizada

EN 13967:2012; Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluidas las láminas plásticas y de caucho que se utilizan para la estanqueidad de estructuras enterradas.

7. Organismos de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Organismo notificador Nº 1023. Institut Pro Testování a Certifikaci, a.s.

Declaración de Prestaciones (DoP) No: WPSES0104.a



8. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Métodos de ensayo	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Espesor (mm)	EN 1849-2	0,50 – 0,60 0,70 – 0,80 – 0,90 1,00 – 1,20 – 1,50 – 2,00	EN 13967:2012
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase E	
Estanqueidad al agua, 400 Kpa	EN 1928 – met B	Pasa	
Resistencia al desgarro (N)			
Esp. 0,50 mm y 0,60 mm	EN 12310-1	≥ 50	
Esp. 0,70 mm a 0,90 mm		≥ 80	
Esp. 1,00 mm a 2,00 mm		≥ 100	
Resistencia de juntas/solape (N/50mm)			
Esp. 0,50 mm y 0,60 mm	EN 12317-2	≥ 250	
Esp. 0,70 mm a 0,90 mm		≥ 300	
Esp. 1,00 mm a 2,00 mm		≥ 350	
Resistencia al impacto (mm)			
Esp. 0,50 mm y 0,60 mm	EN 12691 – met A	≥ 250	
Esp. 0,70 mm a 2,00 mm		≥ 500	
Esp. 0,50 mm y 0,60 mm	EN 12691 – met B	≥ 1000	
Esp. 0,70 mm a 2,00 mm		≥ 1500	
Propiedades de tracción			
Resistencia a tracción (N/mm²)	EN 12311 – met B	≥ 12	
Elongación (%)		≥ 180	
Resistencia a carga estática (kg)	EN 12730 – met B	≥ 20	
Durabilidad de la estanqueidad frente al envejecimiento artificial, 60 kPa	EN 1296 / EN 1928	Pasa	
Durabilidad de la estanqueidad frente a productos químicos, 60 kPa (Ca(OH) ₂ , NaCl 10 %)	EN 1847 / EN 1928	Pasa	

NPD: prestación no determinada

9. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

* Consultar ficha de datos de seguridad del producto.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Alejandro Bernal Vicente
Director General
San Pedro del Pinatar
6 de julio de 2026

ASSA - ASFALTOS DEL SURESTE, S.L.
Pacheca de Abajo, 1. 30740
San Pedro del Pinatar - Murcia - España

+34 968 180 402 infoassa@assa.es www.assa.es